DECAPNET L

DECAPANT LIQUIDE NEUTRE

DECAPNET L peut être appliqué sur les peintures grasses, synthétiques, cellulosiques, plastiques, vitrification, époxy, crépis, vernis, lasures, cires, colles… S'utilise sur bois, métal, ciment, carrelage etc.… N'altère pas les matériaux.
DECAPNET L possède l'avantage de pouvoir s'éliminer par grattage, à la spatule, à la laine d'acier et **par évaporation.** Les résidus sont **secs.** Par économie, il s'applique au pulvérisateur (joints viton) ou au pinceau.
La surface ainsi décapée est apte à recevoir tout de suite une nouvelle couche de peinture ou vernis, une fois brossée tous résidus de revêtement décapé **sans aucun rinçage**. Dans le cas du bois, il n'y a aucune ouverture des fibres donc aucun mélange avec les incrustations. En conséquence, l'enlèvement des restes de revêtement encastrés dans les fibres n'est pas nécessaire sauf considération esthétique.
DECAPNET L est neutre : il ne contient ni soude caustique, potasse, ammoniaque, ni aucun acide quel qu'il soit. II ne corrode ni ne pénètre dans les supports. Il attaque certains plastiques et dans ce cas faire un essai préalable. Sur le bois, il ne ramollit pas la surface, n'ouvre pas les pores ni les fibres, empêche toute incrustation et ne tache pas. Il peut être utilisé sur les plaquages.
DECAPNET L est, entre autres, apprécié par les peintres, carrossiers, services de l'équipement (graffiti), ébénistes, antiquaires....

MODE D'EMPLOI :

Dévisser le bouchon et percer l'opercule avec une pointe afin d'ôter la pression; faire attention aux éventuelles projections.
Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur (joint viton) et laisser agir quelques minutes. Facilite le travail sur des surfaces peu accessibles. Dès que le résidu prend un aspect sec, l'enlever à la laine d'acier, la spatule, la brosse métallique fine en laiton ou la raclette.
En cas d'attente trop longue, repulveriser légèrement sur le résidu. Renouveler si besoin.
Dès lors, le séchage est complet et sans aucune trace de décapant et la surface peut ainsi recevoir **immédiatement** toutes peintures, vernis, lasures ou teintes à l'eau...
Effectuer un essai au préalable avant toutes utilisations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide
Densité : 1.2
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Inflammabilité : Ininflammable
Teneur en solvants à 20°C: Supérieur à 20 % Dichlorométhane sans méthanol

Existe en conditionnement de 1, 6, 36, 250 kg

- *PULVERISABLE*
- *INSTANTANNE*
- *TOUS SUPPORTS*
- *TOUS REVETEMENTS*
- *RESIDU SEC*
- *NEUTRE*
- *SANS RINÇAGE*



MARGER INDUSTRIES
LES LOGES 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU
Tél. : 02.41.47.29.09.
Fax. : 02.41.44.37.34.